

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача  
по санитарно-гигиеническим вопросам  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения "Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области"



Н. Ю. Афанасьева

«21» июля 2020 г.

**Экспертное заключение**  
по результатам испытаний

от 21.07.2020 г. № 13642

#### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний строительных материалов - покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ линолеум тип MELODIA (МЕЛОДИЯ).

**2. Заказчик:** АО "ТАРКЕТТ"

**2.1. Юридический адрес:** 446300, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД  
ОТРАДНЫЙ, ПРОМЗОНА  
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА - 1, ДОМ 1

**2.2 Фактический адрес:** 446300, Самарская обл., г.Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1

**3. Изготовитель (разработчик):** АО "ТАРКЕТТ"

**3.1 Юридический адрес:** 446300, ОБЛАСТЬ САМАРСКАЯ, ГОРОД  
ОТРАДНЫЙ, ПРОМЗОНА  
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА - 1, ДОМ 1

**3.2 Фактический адрес:** 446300, Самарская обл., г.Отрадный,  
Промышленная зона, д. 1

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

1) Заявление №24 447 от 20.05.2020.

2) Протокол лабораторных испытаний № 20808 от 21.07.2020 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.).

## 5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Для проведения лабораторных испытаний в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" доставлен образец готовой продукции (строительные материалы) - покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ линолеум тип MELODIA (МЕЛОДИЯ).

Отбор пробы проведен представителем АО "ТАРКЕТТ" начальником ОТК и ИЛ Долгополовой Д.О., сопровождался актом отбора образцов (проб) от 08.05.2020 г. Дата производства 24.04.2020 г., № партии MEL -200424, величина партии - 6 624 м<sup>2</sup>.

Представленная продукция изготавливается в соответствии с ТУ 22.23.15-015-54031669-2019.

Определение объема и перечень необходимых испытаний для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции сформирован на основании заявления заказчика и Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели».

Испытания представленного образца на соответствие требованиям выше названных санитарных норм и правил проведены в период с 19.05.2020 г. по 02.07.2020 г. на базе лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510137, дата включения в реестр 22.06.2015г.)

Проба, отобранной продукции, поступила в лабораторию испытательного лабораторного центра (санитарно-химическая, микробиологическая лаборатории) закодированной, с надлежаще оформленными направлениями.

Испытания (исследования) проведены по следующим показателям:

- миграция химических веществ в воздушную среду определялась по санитарно-химическим показателям: водорода хлорид, формальдегид, диоктилфталат, дибутилфталат, при температуре +20 гр С и +40 гр С;
- одориметрические исследования - запах, при температуре +20 гр С и +40 гр С;
- микробиологические показатели - рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной;
- замеры уровня напряженности электростатического поля на поверхности покрытия напольного поливинилхлоридного гомогенного.

### Протокол 20808 от 21.07.2020

Результаты проведенных испытаний и нормативные значения показателей настоящей санитарно-эпидемиологической экспертизы представлены в виде табличных данных.

Кондиционирование: 37 суток

Дополнительные сведения: Площадь образца (одного) 1000 кв.см.

№ п/п	Показатель	Объем протянутого воздуха,	Результаты исследования		Величина допустимого уровня	Ед. изм.
			Камера 1 (20 ° С)	Камера 2 (40 ° С)		

		л	Фоновая концентрация				Итоговая				
			25.06.20	27.06.20	28.06.20		я	27.06.20	28.06.20		
<b>Моделируемые условия эксплуатации</b>											
1	Насыщенность		0,40 ± 0,02								м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>
2	Скорость воздухообмена		1,00 ± 0,05								1/ч
3	Относительная влажность воздуха		40 ± 2								%
4	Температура		(20,0 ± 0,5) и (40,0 ± 0,5)								° С
<b>Исследуемые показатели</b>											
1	Формальдегид	60	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	< 0,01	мг/м <sup>3</sup>	
2	Диоктилфталат	5	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,02	мг/м <sup>3</sup>	
3	Дибутилфталат	5	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,005	< 0,10	мг/м <sup>3</sup>	
4	Хлористый водород	80	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,04	< 0,10	мг/м <sup>3</sup>	
<b>Условия отбора</b>											
1	Атмосферное давление		753	752	748		752	748		мм рт. ст.	
2	Температура		20	20	20		40	40		° С	

№ п/п	Показатель	Объем протянутого воздуха, л	Результаты исследования					Величина допустимого уровня	Ед. изм.
			Камера 2 (40 ° С)						
			Итоговая						
<b>Моделируемые условия эксплуатации</b>									
1	Насыщенность		0,40 ± 0,02						м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>
2	Скорость воздухообмена		1,00 ± 0,05						1/ч
3	Относительная влажность воздуха		40 ± 2						%
4	Температура		(20,0 ± 0,5) и (40,0 ± 0,5)						° С
<b>Исследуемые показатели</b>									
1	Формальдегид	60	< 0,01					< 0,01	мг/м <sup>3</sup>
2	Диоктилфталат	5	< 0,005					< 0,02	мг/м <sup>3</sup>
3	Дибутилфталат	5	< 0,005					< 0,10	мг/м <sup>3</sup>
4	Хлористый водород	80	< 0,04					< 0,10	мг/м <sup>3</sup>
<b>Условия отбора</b>									
1	Атмосферное давление								мм рт. ст.
2	Температура		40						° С

Анализ полученных данных показал, миграция определяемых химических веществ в воздушную модельную среду не превышает гигиенических значений установленных Единными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Раздел 3. "Требования (критерии) к безопасности продукции" (п.3.3) Приложение 6.1 к Разделу 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических

требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) «Показатели безопасности полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели» (п.1).  
**Протокол 20808 от 21.07.2020**

Кондиционирование: 37 суток

Дополнительные сведения: Площадь образца (одного) 1000кв.см (Доставлено 3 образца).

№ п/п	Показатель	Объем протянутого воздуха, л	Результаты исследования						Величина допустимого уровня	Ед. изм.
			Камера 1 (20 ° C) пустая 30.06..20				Камера 2 (20 ° C) с образцом 30.06.20			
			9-00	10-30	12-00	Итоговая	9-00	10-30		

**Моделируемые условия эксплуатации**

1	Насыщенность		0,40 ± 0,02							
2	Скорость воздухообмена		1,00 ± 0,05							
3	Относительная влажность воздуха		40 ± 2							
4	Температура		(20 ± 0,5) и (40 ± 0,5)							

**Исследуемые показатели**

1	Запах		0	0	0	0	0	0	<2	балл
---	-------	--	---	---	---	---	---	---	----	------

**Условия отбора**

1	Атмосферное давление		754	754	754		754	754		мм рт. ст.
2	Температура		20	20	20		20	20		° C

№ п/п	Показатель	Объем протянутого воздуха, л	Результаты исследования						Величина допустимого уровня	Ед. изм.
			Камера 2 (20 ° C) с образцом 30.06.20			Камера 1 (40 ° C) пустая 02.07.20				
			12-00	Итоговая	9-00	10-30	12-00	Итоговая		

**Моделируемые условия эксплуатации**

1	Насыщенность		0,40 ± 0,02							
2	Скорость воздухообмена		1,00 ± 0,05							
3	Относительная влажность воздуха		40 ± 2							
4	Температура		(20 ± 0,5) и (40 ± 0,5)							

**Исследуемые показатели**

1	Запах		0	0	0	0	0	0	<2	балл
---	-------	--	---	---	---	---	---	---	----	------

**Условия отбора**

1	Атмосферное давление		754		749	749	749			мм рт. ст.
2	Температура		20		40	40	40			° C

№ п/п	Показатель	Объем протянутого воздуха, л	Результаты исследования				Величина допустимого уровня	Ед. изм.
			Камера 2 (40 ° C) с образцом 02.07.20					
			9-00	10-30	12-00	Итоговая		

**Моделируемые условия эксплуатации**

1	Насыщенность		0,40 ± 0,02					
---	--------------	--	-------------	--	--	--	--	--

2	Скорость воздухообмена		1,00 ± 0,05					
3	Относительная влажность воздуха		40 ± 2					
4	Температура		(20 ± 0,5) и (40 ± 0,5)					
Исследуемые показатели								
1	Запах		1	1	1	1	<2 балл	
Условия отбора								
1	Атмосферное давление		749	749	749		мм рт. ст.	
2	Температура		40	40	40		°С	

Анализ полученных данных показал, представленный образец строительных материалов по исследуемым одориметрическим показателям (интенсивность запаха) соответствует Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Раздел 3. Требования (критерии) к безопасности продукции (п. 3.1.)

**Протокол 20808 от 21.07.2020**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
Санитарная бактериология			
Регистрационный номер в лаборатории: 2/90			
срок выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культуры <i>Escherichia coli</i> )	испытуемый материал - 25 суток инертный материал - 25 суток		
срок выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культуры <i>Staphylococcus aureus</i> )	испытуемый материал - 25 суток инертный материал - 25 суток		
срок выживания патогенных и санитарно-показательных микроорганизмов (тест-культуры <i>Pseudomonas aeruginosa</i> )	испытуемый материал - 25 суток инертный материал - 25 суток		

Анализ полученных данных микробиологических испытаний показал, представленный образец материала не стимулирует рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, что соответствует Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Приложение 6.1 к Разделу 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) «Показатели безопасности полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели» (п.1), Раздел 3. "Требования (критерии) к безопасности продукции" (п. 3.6).

Анализ полученных данных замеров уровня напряженности электростатического

поля на поверхности покрытия напольного поливинилхлоридного гомогенного - гомогенный ПВХ линолеум тип MELODIA (МЕЛОДИЯ) не превышает 15,0 кВ/м (максимальное среднее арифметическое значение напряженности ЭСП в контрольных точках измерений <0,3 кВ/м), что соответствует Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» Приложение 6.1 к Разделу 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) «Показатели безопасности полимерных и полимерсодержащих строительных материалов и мебели» (п.1), Раздел 3. "Требования (критерии) к безопасности продукции" (п. 3.4) (результат лабораторных испытаний №1/725 от 02.07.2020 г. ИЛЦ отдела гигиены и эпидемиологии в г. Самара ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области" входящий в состав протокола лабораторных испытаний №20808 от 21.07.2020 ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области").

### **Заключение по результатам испытаний**

На основании вышеизложенного: представленный образец строительных материалов - покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ линолеум тип MELODIA (МЕЛОДИЯ) по исследуемым показателям

**Соответствует**

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденным решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. №299 Глава II. Раздел 6. «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели»

Врач по общей гигиене



Куфенина А.А.