



# Aquarelle Wall HFS

CERTIFICATION	NORMES	Aquarelle Wall HFS
Description	NF EN 15102	Revêtement mural décoratif PVC compact et flexible en lés

CARACTÉRISTIQUES		
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	0,92
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341	35 x 2
Poids total (g/m <sup>2</sup> )	NF EN ISO 23997	1500
Couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,12

PERFORMANCES		
Réaction au feu	NF EN 13501-1	B-s2, d0
Rapport de classement		RA09-0245
Solidité lumière	NF EN ISO 105-B02	≥ 6/8
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000 - 3	Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000 - 9	< 10 µg/m <sup>3</sup>

### DEVELOPPEMENT DURABLE

Composés organiques volatiles

Optimal Indoor Air Quality  
\*Troc à 28 jours

Recyclabilité

100 %

Recyclable

Phtalate

\* Sauf pour la partie recyclée

Programme de recyclage

Emission dans l'air intérieur\*

### DOMAINES D'UTILISATION

Salles d'eau (douches individuelles et collectives, salles de bains, etc.) - Locaux classés jusqu'à EC (Classement des locaux en fonction de l'exposition à l'humidité des parois - Cahier du CSTB 3567 de mai 2006) avec supports muraux adaptés.

### MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF P74-204-1 (DTU 59.4) et à l'Avis Technique Concept Douche N°12/11-1599\*V1. L'aspect de finition du subjectile est de type A (cf. article 6.2.3 de la norme), en neuf comme en rénovation (après dépose du revêtement existant et remise en état).

La température de l'atmosphère doit être supérieure à 15°C et celle du support au moins égale à 12°C.

Le support doit être plan, lisse, sec, sain, propre et normalement absorbant.

Application d'un primaire compatible avec le support et la colle.

Prédécouper et stocker le revêtement à la température minimum de pose (> 15°C) pendant au moins 24 heures.

Collage à l'aide d'une émulsion acrylique préconisée par Tarkett avec une spatule denture fine de type TKB A4 (200 à 250 g/m2 environ).

Pose verticale : lés disposés inversés ou même sens en fonction des dessins et posés verticalement sur toute la hauteur de la pièce.

Pose horizontale : le revêtement peut être posé à l'horizontale, en déroulé, en appliquant ensuite en partie haute du mur (avec recouvrement sur 2 cm au minimum) soit la Bordure Murale (hauteur 49 cm), soit une bande découpée dans le revêtement.

Pour le passage des angles, Aquarelle Wall HFS doit être plié sur la hauteur du lé et positionné dans l'angle, sans étirer ni déformer le revêtement (par chauffage ou marouflage excessif).

Le traitement des joints se fera au moins 24h après la pose, par chanfreinage (à l'aide d'une gouge murale) puis soudure à chaud avec cordon d'apport PVC Tarkett et arasement en 2 temps.

### ENTRETIEN

Lavage avec détergent neutre suivi d'un rinçage à l'eau claire.

\*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)  
Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2015)

**Déclaration des performances :**  
[https://media.tarkett.com/docs/CR\\_FR\\_0131\\_0032\\_DOP\\_2013\\_07\\_2C1.pdf](https://media.tarkett.com/docs/CR_FR_0131_0032_DOP_2013_07_2C1.pdf)