

PARQUET CONTRECOLLE

Gamme Classique 162

CLASSIFICATION

Essence du parement	Dureté Brinell moyenne (N/mm ²)	Classe de dureté	Classe d'usage ⁽¹⁾	Classement UPEC ⁽²⁾
Chêne	36	C	23 (2,5 de parement) 31 (3,5 de parement)	Destinés aux locaux U2SP3E1C0 Classe 23 et U3P2E1C0 Classe 31
NF EN1534			(1) NF XP B53-669	(2) Classement conventionnel

DIMENSIONS et CONDITIONNEMENT

DIMENSIONS et CONDITIONNEMENT		CLASSIQUE 162			
Chanfreins		2 micro-chanfreins			
Longueur (mm)		2000		2200	
Epaisseur totale (mm)	13	14	13	14	
Largeur (mm)	162	162	190	190	
Epaisseur parement (mm)	2,5	3,5	2,5	3,5	
Poids (kg / m ²)	env. 7,3 kg/m ²	env. 7,9 kg/m ²	env. 7,3 kg/m ²	env. 7,9 kg/m ²	
Nombre de frises	monolame	monolame	monolame	monolame	
Conditionnement	6 lames/boîte	6 lames/boîte	6 lames/boîte	6 lames/boîte	
	1,94 m ² /boîte	1,94 m ² /boîte	2,14 m ² /boîte	2,14 m ² /boîte	
	36 boîtes/palette	36 boîtes/palette	36 boîtes/palette	36 boîtes/palette	
	69,84 m ² /palette	69,84 m ² /palette	77,04 m ² /palette	77,04 m ² /palette	
Garantie commerciale	30 ans				
Construction	3 couches = Parement, ame centrale, contrebalancement				

PERFORMANCES

PERFORMANCES	NORMES	CLASSIQUE 162
Vernis		Vernis mat - Proteco Natura (PN) - Vernis extra mat Proteco Extra Matt
Résistance à l'abrasion	NF EN 13696	3 500 tours Taber sur vernis Proteco Natura Non applicable pour les produits teintés, brossés et huilés
Emission de Formaldéhyde	NF EN 14342	E1
Réaction au feu	NF EN 14342 Tableau 1 NF EN 13501	D _f -s1
Résistance Thermique	NF EN 12664/ EN ISO 10456:2007	≤ 0,15 m ² K/W (avec Tarkofoam/flex II 2mm) - Apte aux sols chauffants à 27° max → pose collée obligatoire (sans sous-couche)
Système de fixation		Click : 2-Lock
Ponçage (nb)		2 à 3 (pour une épaisseur de parement de 2,5 mm) 3 à 4 (pour une épaisseur de parement de 3,5 mm)
Efficacité acoustique au bruit de choc avec sous-couche de 2 mm Tarkofoam/flex II	NF EN ISO 717-2	17 dB

MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 51.11 (pose flottante) ou NF DTU 51.2 (pose collée).
Le support doit être plan, sain, sec, propre et non exposé aux remontées d'humidité.
La température ambiante doit être au moins de 15°C avant, pendant et après la pose. L'humidité relative du bâtiment doit se situer entre 40% et 65%.
Stockage des parquets avant pose : dans les mêmes conditions que celles citées ci-dessus. Elles ne doivent en aucun cas être ouvertes avant la pose.
Prévoir des espaces de dilatation de 0,15% de la dimension de la pièce avec un minimum de 8 mm entre le revêtement de sol et toute partie fixe de la pièce (murs, tuyaux...).

ENTRETIEN

Retenez les salissures à l'entrée au moyen de tapis de propreté adaptés.
Epongez toujours les liquides immédiatement.
L'entretien courant est réalisé en dépoussiérant la surface au moyen d'un chiffon sec ou par aspiration.
Pour plus d'informations, télécharger le guide d'entretien sur tarkett.com

Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 01/2025)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



Déclaration des performances :
www.professionnels.tarkett.fr

