

# LOFT 832



## FICHE TECHNIQUE

Stratifié - 04/2016

	UNITÉ	CARACTÉRISTIQUES	NORMES
Groupes de codification		<b>8258 / 42085*</b>	
Dimensions	mm	855 x 331 x 8 / 612 x 329 x 8*	Selon EN 13329
Construction	Lames	DPL	
	Lames	HDF (densité 850-890 kg/m <sup>3</sup> )	Selon EN 316
	Système de clic	2-Lock	Fabriqué sous la licence Välinge Innovation AB
	Joints	Traitement des joints en silicone - Tech3S	
Garantie	Année	25 ans en usage résidentiel	

CARACTÉRISTIQUES	NORMES	EXIGENCES	VALEURS TARKETT OBTENUES
<b>Exigences de classification</b>			
Résistance à l'abrasion	EN 13329 – Annexe E	AC4	AC4
Résistance aux chocs	EN 13329	IC2	IC2
Résistance aux tâches	EN 438-2 (Groupes 1,2 & 3)	Groupes 1&2: niveau 5 - Groupe 3: ≥ niveau 4	Groupes 1&2: niveau 5 - Groupe 3: ≥ niveau 4
Résistance aux brûlures de cigarettes	EN 438-2	≥ niveau 4	≥ niveau 4
Pied de meuble	EN 424	Pas de détérioration	Pas de détérioration
Chaise à roulette	EN 425	Pas de modification d'apparence ou détérioration	Pas de modification d'apparence ou détérioration
Gonflement en épaisseur	EN 13329 – Annex G	≤ 18 %	≤ 18 %

<b>Exigences générales</b>			
Épaisseur totale	EN 13329	Épaisseur nominale +/- 0,5 mm	8 mm; +/- 0,4 mm
Longueur	EN 13329	Longueur nominale +/- 0,5 mm	855 / 612* mm; +/- 0,2 mm
Largeur	EN 13329	Largeur nominale +/- 0,1 mm	331 / 329* mm; +/- 0,1 mm
Equerrage (q)	EN 13329	q max ≤ 0,2 mm	< 0,1 mm
Rectitude (s)	EN 13329	s max ≤ 0,3 mm/m	< 0,3 mm/m
Planéité sur la largeur	EN 13329	Concave ≤ 0,15% - Convexe ≤ 0,20%	Concave ≤ 0,15% - Convexe ≤ 0,20%
Planéité sur la longueur	EN 13329	Concave ≤ 0,50 % - Convexe ≤ 1,00 %	Concave ≤ 0,50 % - Convexe ≤ 1,00 %
Ouvertures (o)	EN 13329	o moyenne ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm	o moyenne ≤ 0,15 mm – o max ≤ 0,20 mm
Désaffleurement (h)	EN 13329	h moyen ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm	h moyen ≤ 0,10 mm – h max ≤ 0,15 mm
Variations dimensionnelles	EN 13329	≤ 0,9 mm	< 0,9 mm
Solidité des teintures	EN 13329	Échelle de bleus – EN ISO 105 > niveau 6 Échelle de gris – EN 20105 > niveau 4	> niveau 6 > niveau 5
Empreinte statique	EN 433	Pas de changement visible < 0,01 mm	Pas de changement visible < 0,01 mm
Résistance à l'arrachement de la surface	EN 13329	> 1,00 N/mm <sup>2</sup>	≥ 1,60 N/mm <sup>2</sup>

<b>Exigences d'usage et de sécurité</b>			
Réaction au feu	EN 13501-1	au moins Cfl-s1	Cfl-s1
Émissions de formaldéhyde	EN 717-1	E1	E1
Coefficient de friction	EN 14041 / EN 13983	≥ 0,30 – classe DS	≥ 0,30 – classe DS
Résistance thermique	DIN EN 12667	≤ 0,150 m <sup>2</sup> K/W	≤ 0,150 m <sup>2</sup> K/W
DOP			No.002DoP2013-07-01 No.019DoP2013-07-17

### INFORMATIONS LOGISTIQUES

6 / 10* lames/boîte	1,698 / 2,013* m <sup>2</sup> /boîte	7,29 / 7,3* kg/m <sup>2</sup>	36 / 30* boîtes/palette	61,128 / 60,39* m <sup>2</sup> /palette
---------------------	--------------------------------------	-------------------------------	-------------------------	---

CE EN 14041



EN 13329

Loft 832

Loft Nordic Tiles  
832\*

Distributed in EU by  
Laminate Park GmbH & Co KG Werkstr.  
66265 Heusweiler/Eiweiler Germany