



Tapiflex Excellence 3 Tapiflex Excellence 65 Tapiflex Excellence 4/80

QB 30



<https://evaluation.cstb.fr>

DONNEES TECHNIQUES	NORMES	TAPIFLEX EXCELLENCE 3 TAPIFLEX EXCELLENCE 65	TAPIFLEX EXCELLENCE 4/80
CERTIFICATION			
Norme de spécifications			NF EN 651
Classification Européenne	NF EN ISO 10874	33-42	34-42
Classement UPEC		U3P3E2/3C2	U4P3E2/3C2
N° Certificat QB UPEC	QB 30	305-106.2	305-116.1
Groupe d'abrasion certifié	NF EN 660-2		T
CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES			
Longueur x largeur (m)	NF EN ISO 24341		23 X 2
Épaisseur totale (mm)	NF EN ISO 24346	3,05	3,25
Épaisseur couche d'usure (mm)	NF EN ISO 24340	0,65	0,8
Masse surfacique totale (g/m ²)	NF EN ISO 23997	2850	3250
PERFORMANCES MARQUAGE CE			
Réaction au feu	NF EN 13501-1		Bfl-s1 - support ciment Cfl-s1 - support bois
Résistance thermique	NF EN ISO 10456		0,04 m ² K/W - apte au sol chauffant
Potentiel de charge électrostatique	NF EN 1815		< 2 kV - Antistatique
Clissance	NF EN 13893		μ ≥ 0,30 (classe DS)
PERFORMANCES TECHNIQUES			
Poinçonnement rémanent	NF EN ISO 24343-1		Valeur certifiée : ≤ 0,20 mm Valeur moyenne mesurée : 0,10 mm Meilleure valeur mesurée** 0,08mm
Efficacité acoustique au bruit de choc certifiée	NF EN ISO 717-2		19 dB
Sonorité à la marche certifiée	NF S31-074		Classe A
Résistance au glissement	DIN 51130		R9 ou R10 *
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	NF EN ISO 23999		Valeur certifiée : ≤ 0,40% Valeur mesurée : < 0,10%
Solidité des coloris à la lumière	NF EN ISO 105-B02		≥ 6
Traitement de surface			Top Clean XP™
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES			
Formaldéhyde à 28 jours	ISO 16000-3		Non détecté
COVT à 28 jours	ISO 16000-9		< 10 µg/m ³
DOMAINES D'UTILISATION			
Locaux à affectation collective définis dans la notice sur le classement UPEC des locaux, cahier du CSTB 3782 (10/17).			
MISE EN ŒUVRE			
La mise en œuvre doit être réalisée conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 53.2 P1-1 et au guide de pose disponible sur le site Internet https://www.tarkett.fr			
Les décors bois (sauf Fiber Wood), cubic, tapped metal se posent en sens identique.			
Les autres autres décors se posent en sens inversé.			
ENTRETIEN			
Le traitement TopClean XP™ réalisé en fabrication facilite l'entretien quotidien et l'élimination des taches. Il dispense de l'application d'une métallisation. Nous déconseillons l'utilisation d'abrasifs susceptibles d'altérer la qualité du traitement.			

* La résistance au glissement des sols peut être modifiée par l'activité et l'entretien des locaux.

* Les décors Long Modern Oak, Oak Tree, Scandinavian Oak et Serene Oak sont classés R10

** Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles) à C (très élevées). Informations susceptibles d'être modifiées (Edition 04/2020)



Fabriqué en France

Tarkett