

Teknisk datablad

Heterogent, glassfiber forsterket akustikk beleg med TopClean XP™ Polyurethan forsterket overflate.

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD	iD Square
Type gulvbelegg	EN ISO 10874	Heterogent akustikk beleg Offentlig bruk: 34
CE sertifisert	EN 14041	Ja
TEKNISK INFORMASJON	STANDARDS	iD Square
Total tykkelse	EN ISO 24346	4.5 mm
Slitesjikt tykkelse	EN ISO 24340	0.80 mm
Total vekt	EN ISO 23997	5195 g/m ²
Bidemiddel innhold	ISO 10582	Type I
Leveres som	EN ISO 24342	
	Plank	25 x 100 cm 9 plank/eske (= 2.25 m ² - 12 kg) - 48 esker/pall
	Flis	50 x 50 cm 9 flis/eske (= 2.25 m ² - 12 kg) - 48 esker/pall
		66 x 66 cm 5 flis/eske (= 2.22 m ² - 12 kg) - 26 esker/pall
TEKNISKE SPESIFIKASJONER	STANDARD	iD Square
Dimensjonstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0.10 %
Brannklassifisering	EN 13501-1	B _f s1 løslagt eller hellimt på A2 _f or A1 _f underlag (betong) C _f s1 løslagt eller hellimt på trebasert underlag
Inntrykksmerker	Snitt målt verdi EN ISO 24343-1 Krav	0.15 mm ≤ 0.20 mm
Stol ben	EN 424	Ingen skade
Trinsehjul	EN ISO 4918	Ingen skade
Varmeledningsevne	ISO 10456	0.04 m ² K/W
Trinnlydreduksjon	EN ISO 717-2	ΔL _w = 15 dB (±1 dB)
Rom lyd forbedring	NFS S 31-074	Klasse B - L _{n,e,w} = < 75 dB
Akustisk opptak	EN ISO 11654	αW = 0.05
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Høy bestandighet
Skilehemmende egenskaper	EN 13893 DIN 51130	μ ≥ 0.30 R9
Elektrostatisk verdie	EN 1081	R _i > 10 ¹⁰ Ohm
Farger		41

Oppdateres uten varsel. Informasjon oppgitt her er basert på laboratorie tester. Tarkett's legge- og vedlikeholdsanvisning skal følges.
Kontakt din forhandler for mer informasjon eller se www.tarkett.no

CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

