

HOMOGENT  
PLASTGOLV

# iQ Megalit

## Tekniska egenskaper

iQ Megalit är ett högkvalitativt homogent plastgolv med utmärkt slitstyrka och låga underhållskostnader, avsett för offentlig miljö. Produktens sammansättning och ytförstärkning med 3:e generationens PUR gör att iQ Megalit klassas som ett av våra iQ-golv. Ingen vax eller polish behövs under hela produktens livslängd, endast torrpolerering. iQ Megalit med sitt unika riktningfria mönster finns i 24 färger.

GOLVTYP OCH BRUKSKLASS	STANDARD	iQ Megalit
Typ av golvbeläggning	ISO 10581 - EN 649	Homogent plastgolv
CE Certifikat		Ja
Klass	ISO 10874 - EN 685	Offentlig miljö: 34 Industri: 43
KONSTRUKTION	STANDARD	iQ Megalit
Tjocklek slitskikt	EN 429	2,0 mm
Polyuretanförstärkt		Ja
Total tjocklek	ISO 24346 - EN 428	2,0 mm
Vikt/m <sup>2</sup>	ISO 23997 - EN 430	2690 g
Leveransform	EN 426 Rullar	23 lpm x 200 cm art.nr. 3390 _ _ _ 3-siffrigt färgnummer
	ISO 24342 - EN 427 Plattor*	61 x 61 cm 14 plattor/förpackning = 5,21 m <sup>2</sup> art.nr. 3396 _ _ _ 3-siffrigt färgnummer
PRESTANDA	STANDARD	iQ Megalit
Dimensionsstabilitet	ISO 23999 - EN 434	≤ 0,40% rullar ≤ 0,25% plattor
Spridning av brand	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klass B <sub>fl</sub> s1 ≥ 8 kW/m <sup>2</sup> Godkänd
Avnötning	EN 660:Del 1 EN 660:Del 2	Klass T: ≤ 0,08 mm Klass T: ≤ 2,0 mm <sup>3</sup>
Intrycks känslighet	ISO 24343-1 - EN 433	ca. 0,02 mm
Stolhjulbelastning	ISO 4918 - EN 425	Godkänd
Elektrisk uppladdning	EN 1815	< 2 kV
Golvvärme		Godkänd - max. 27°C
Värme genomgång	EN 12667/DIN 52612	ca. 0,012 m <sup>2</sup> K/W
Ljushärdighet	EN ISO 105-B02	≥ 6
Kemikaliebeständighet	ISO 26987 - EN 423	God resistens
Mögelresistens	ISO 846 Part C	God
Friktion	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0,3
Vattentätthet	EN 13553 Annex A	Godkänd
Färger		24

\* Alla färger även tillgängliga som plattor, 61 x 61 cm.  
Vänligen kontakta Tarkett för leveransinformation.

Tarketts lägnings- och skötselansvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om nivåer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Avtrycktekniska skäl kan golvens färger på bilderna avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma.

Rätt till ändring förbehålles.

Lanseringsdatum: 2005-04-01

	• Våra homogena högkvalitetsgolv kallas för iQ, det smartaste valet du kan göra när det gäller golv.	• Betydligt lägre förbrukning av vatten och städkemikalier
	• Både beträffande funktion och ekonomi.	• Städskostnadsbesparing upp till 30%
	• Inget vax. Ingen polish. Endast torrpolerering under hela golvet livslängd	• Unikt designkoncept ger ökad möjlighet för att skapa spännande interiörer



According to European Classification  
ISO 10874 - EN 685



## Information

Sverige  
Tarkett AB  
Box 4538, 191 24 Sollentuna  
Telefon 0771-25 19 00  
Telefax 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se

iQ Megalit	Svetstrådsnr.	iQ Megalit	Svetstrådsnr.	iQ Megalit	Svetstrådsnr.
501	1288 125	509	1294 754	517	1288 125
502	1291 981	510	1292 386	518	1289 316
503	1292 370	511	1291 806	519	1288 314
504	1292 371	512	1292 655	520	1288 341
505	1291 615	513	1287 040	521	1291 931
506	1294 852	514	1292 378	522	1292 384
507	1288 334	515	1289 008	523	1289 057
508	1291 983	516	1291 844	524	1287 056



www.tarkett.com