

Accent
Acoustic

Accent
Compact

Accent
Loose Lay



CERTIFICATION & CLASSIFICATION	Standards	Accent Acoustic	Accent Compact	Accent Loose lay
Type of floorcovering	EN 651 & EN 649	Heterogeneous Acoustic Vinyl	Heterogeneous Compact Vinyl	Heterogeneous Compact Vinyl for loose lay
Classification	EN 685	34	34/43	34/43
CE certification	EN 14041	Yes	Yes	Yes
Impact sound reduction	EN ISO 140-8EN 717/2	D Lw = 19 dB	D Lw = 2 dB	D Lw = 4 dB
Acoustical improvement	NF S 31-074	L, n, e, w < 65 dB	L, n, e, w < 85 dB	L, n, e, w < 75 dB
TECHNICAL CHARACTERISTICS	Standards	Accent Acoustic	Accent Compact	Accent Loose lay
Wear layer thickness	EN 429	0,65mm	0,8mm	0,8mm
Surface treatment		TopClean XP	TopClean XP	TopClean XP
Total thickness	EN 429	3,35 mm	2,00 mm	2,1 mm
Abrasion group	EN 660-2	Group T, ≤ 2 mm ³	Group T, ≤ 2 mm ³	Group T, ≤ 2 mm ³
Total weight	EN 430	3240 g/m ²	3100 g/m ²	3140 g/m ²
Form of delivery	EN 426 Rolls	23 x 2 m	23 x 2 m	23 x 2 m
TECHNICAL PERFORMANCE	Standards	Accent Acoustic	Accent Compact	Accent Loose lay
Dimensional stability	EN 434	< 0,10%	< 0,10%	< 0,10%
Reaction to fire	EN 13501-1	Bfl s1	Bfl s1	Bfl s1
Static indentation	EN 433	0,12 mm	0,03 mm	0,03 mm
Castor chair	EN 425	No damage	No damage	No damage
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6
Chemical resistance	EN 423	High resistance	High resistance	High resistance
Electrostatic properties	EN 1815	≤ 2 kV	≤ 2 kV	≤ 2 kV
Curl resultant to heat	EN 434	≤ 8 mm	≤ 8 mm	≤ 8 mm
Thermal resistance	EN 10456	0,04 m ² K/W	0,03 m ² K/W	0,03 m ² K/W
Underfloor heating	EN 12524	Suitable / Maximum 27 °C	Suitable / Maximum 27 °C	Suitable / Maximum 27 °C
Slip resistance	DIN 51130 EN 13893	R9 0,3	R9 0,3	R9 0,3
Colours		36	19	5

S Tarketts läggings- och skötselanvisningar skall följas. Tänk på att anpassa städningen om ni väljer ljusa golv där hög nedsmutsning förekommer. Av tryck-tekniska skäl kan golvens färger på bilder avvika något från de verkliga färgerna. Mindre variationer i färg och mönster från kollektionsprov kan förekomma.

DK Tarketts instruktioner vedr. installation, rengöring og vedligeholdelse skal følges. Der kan forekomme mindre farvevariationer i forhold til fotos og prøvekolektion. Tilpas rengøringszoner og løbende rengøring til belastningen og vær specielt opmærksom ved valg af meget lyse farver.

N Tarketts legge- og renholdsanvisning må følges. Se separat anvisning for byg-grengjøring. Velger man lyse farger på steder hvor høy nedsmussing forekommer, må man tenke på å tilpasse renholdet. Mindre avvik i farge og mønster kan av produksjonstekniske årsaker forekomme.

FI Tarketin asennus- ja hoito-ohjeita tulee noudattaa. Käyttöönottosiivoukseen on oma ohje. Vaaleat värit vaativat enemmän ja tiheämpää hoitoa varsinkin tiloissa, joissa likaantumisasiaste on korkea. Näytteiden tai kuvien värit saattavat valmistus-teknisistä syistä hieman poiketa varsinaisen tuotteen väreistä.



Information

SWEDEN Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel: 0771-25 19 00 - Fax: 08-96 62 83
info@tarkett.se
www.tarkett.se

NORWAY Tarkett AS
Omstedgata 2
3012 Drammen
Tel: 32 20 92 00 - Fax: 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

DENMARK Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel: 43 90 60 11 - Fax: 43 90 37 00
info.dk@tarkett.se
www.tarkett.se

FINLAND Tarkett OY
Lars Sonckin kaari 10
02600 Espoo
Tel: 09 4257 9000 - Fax: 09 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi



www.tarkett.com

Ren- og
vedlikehold

Acczent

Acoustic, Compact & Loose Lay

Oktober 2014



Acczent - Acoustic, Compact & Loose Lay

Acczent-gulvene er heterogene polyuretanforsterkede vinylgulv for offentlig miljø. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjøringsmetoder minimeres og erstattes med tørre eller fuktige metoder samt high-speedmaskin.

Dette sparer rengjøringspersonalet, gulvmaterialet og miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

Byggerengjøring

En byggerengjøring gjøres alltid før et nytt gulv tas i bruk. I byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med dekkpapp eller lignende.

Litt skitne gulv: Støvsug, fei eller fukt overflaten for å fjerne løst smuss og byggestøv. I store arealer er det mest effektive alternativet å bruke en kombimaskin med børste eller hvit alternativt orange/grønn pad (type 3M). Bruk nøytralt vaskemiddel pH 7-9. Om nødvendig, tørrpoler med highspeed og orange/hvit eller hvit pad.

Skittent gulv: Fjern løs skitt og byggestøv. Vask gulvet med singelskuremaskin og orange/grønn alternativt rød pad. Ved mye byggestøv bruk et vaskemiddel med pH 5-7. Skyll med rent vann. Om nødvendig, tørrpoler med highspeed og orange/hvit eller hvit pad.

Matteløsninger

Stopp skitten ved inngangen. 85 % av skitten kommer inn via inngangen. Benytt effektive matteløsninger.

Daglig rengjøring

Daglig rengjøring: Støvsuging. Fuktmopp med garnmopp alternativt våtmopp.

Vaskemidler: Om våt rengjøring må anvendes bruk et nøytralt rengjøringsmiddel. **Viktig!** Følg doseringsanvisningen.

Maskinell rengjøring: På store arealer kan kombimaskin med børste eller hvit alternativt orange/grønn pad med fordel benyttes for best resultat.

Periodisk vedlikehold

Tørrpolering er en effektiv metode for å gjenopprette slitte overflater, gangveier og fjerne hæl- og friksjonsmerker. Utføres umiddelbart etter maskinell rengjøring. Tørrpolering reduserer muligheten for at ny skitt fester seg. Vær nøye med og velge riktig pad. Hvit eller orange-hvit pad anbefales. Følg padleverandørens anbefalte omdreinings-hastighet.

Ved lettere tilsmutsing og flekker er sprayrengjøring med highspeed, hvit eller orange-hvit pad og vann/vaskemiddel ett bra alternativ. Tilpass frekvensen etter slitasje og tilsmutsing.

Ved stor slitasje og tilsmutsing må maskinell vask benyttes:

Bløtlegg gulvoverflaten. La vaskemiddelet (vann og grovrent) få virke noen minutter. Bruk en skuremaskin med hvit til rød pad. Sug umiddelbart opp det skitne vannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt tørrpoleres gulvet.

Gulvet skal ikke polish- eller voksbehandles.

Flekkfjerning

Fjern alle flekker når de er nye. Bruk hvit/rød nylonpad i kombinasjon med vaskemidler tilpasset det aktuelle rengjøringsystemet. Avslutt med rent vann.

Generelle råd

- Vinylgulv kan skades av løsemidler.
- Ved søl av olje, tørk opp med en gang da vinylgulvet kan misfarges.
- Svarte gummihjul samt gummiknapper på stol/bordben kan misfarges.
- Møbelbenbeskyttelse skal alltid være på stol/bordben.
- Ved løslegging av vinylbelegg anbefaler vi å benytte underlagsplater av akryl som underlag.
- Husk på at lyse farger øker vaskeintervallene.

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500, Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se



www.tarkett.com

BYGGRENGJØRING AV VINYLGULV

Byggrenngjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrenngjøringen, og risikoen for skader på gulvmaterialet reduseres.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrenngjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løse smuss, brukes rød eller hvit pad.
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør utføres av byggets faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det enkelte produkt.

Vinylgulv med PUR gir valgmuligheter m.h.t. startbehandling og fremtidig vedlikehold. Vurder byggets bruk og velg metode, eller kombinasjoner av disse:

1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad.
2. Spraypolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad. Spraypolish påføres med lavtrykkssprøyte.
3. Spraypolish kan også legges ut med polishutlegger, eventuelt blandes spraypolish med 50/50 vann. La tørke før tørrpolering.
4. Velger man å påføre polish i 1-2 strøk må det påregnes senere oppskuringer og fornying av polishhinnen.

Vinyl uten PUR skal polishbehandles.

Bruk metode 4 som startbehandling.

NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.

KOMMENTARFELT

Type belegg:

Hvor er belegget lagt:

Jobben er utført av:

Dato:



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE