


HOMOGENEOUS
COMPACT VINYL

Granit Multisafe

CERTIFICATION & CLASSIFICATION	STANDARDS	Granit Multisafe
Type of floor covering	EN 649	Homogeneous single layered vinyl flooring with studded surface
CE certification	EN 14041	Yes
Classification	EN 685	Commercial: 31 Industrial: -
ISO certification		Ronneby ISO 9001/Ronneby ISO 14001
TECHNICAL CHARACTERISTICS	STANDARDS	Granit Multisafe
Wear layer thickness	EN 429	2.0 mm
iQ PUR		-
Total thickness	EN 428	2.50 mm
Total weight/m²	EN 430	3010 g
Form of delivery	EN 426 Sheet (rolls)	Approx. 25 running metres x 200 cm Art. no. 3476_ _ _ <small>3 digit colour colour number</small>
TECHNICAL PERFORMANCES	STANDARDS	Granit Multisafe
Dimensional stability	EN 434	≤ 0.40 %
Reaction to fire	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Class B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Marine equipment	IMO FTPS Part 5 and 2 IMO Res. A653	
Abrasion Volume loss	EN 660: Part 2	Group T: ≤ 2.0 mm ³
Residual indentation	EN 433	Approx. 0.02 mm
Castor chair test	EN 425	-
Static electrical discharge	EN 1815	< 2 kV
Total VOC emissions	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (after 28 days)
Underfloor heating		Suitable – max 27°C
Thermal resistance	EN 12667	Approx. 0.01 m ² K/W
Light fastness	EN ISO 105-B02	≥ level 6
Chemical resistance	EN 423	Good resistance
Bacteria resistance	ISO 846:Part C	Does not favour growth
Slip resistance	DIN 51130 EN 13896	R10 ≥ 0.3
Bare foot test	DIN 51097	Class C (27°)
Seam strength	EN 684	Average value: ≥ 240 N/50 mm Individual values: ≥ 180 N/50 mm
Colours		12

The above information is subject to modification for the benefit of further improvement (01/12).

RENGJØRINGSANVISNING

GRANIT MULTISAFE

Granit Multisafe er en 2,0 mm homogen vinyl, med små "knotter" som gir belegget den ønskede gangsikre effekt.

Granit Multisafe skal bare brukes i barfotarealer så som bad, dusj og barfotgarderober.

DAGLIG RENGJØRING

Rengjøringsmiddel med pH 7,0-8,5 tilsettes vann og benyttes til rengjøring med mopp eller klut.

Legg gjerne ut rengjøringsvannet slik at det får en virketid på f.eks. ca. 5 min.

Gulvet skylles/spyles der hvor det er sluk, skrubd med børste.

Om nødvendig kan det benyttes et kalkfjerningsmiddel tilsatt rengjøringsvannet for å fjerne avleiringer av hudfett og såperester.

Ettervask med rent vann.

PERIODISK RENGJØRING



Rengjøring med skuremaskin utføres med myke børster. Rengjøringsvannet tilsettes rengjøringsmidler som nevnt under daglig rengjøring.

NB! Skuremaskin påsatt myk børste er det beste å bruke til oppskuring av sklihemmende gulv.

DET SKAL ALDRI brukes pads da disse vil flises opp og feste seg i beleggets overflate. Pads ødelegger beleggets sklihemmende egenskaper.

FLEKKER



Type

Kaffe, te, sjokolade, bærsaft, melk, øl, vin.

Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj.

Asfalt, fett, olje, hælmerker, skokrem.

Blod.

Urin.

Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.

Rødsprit.

Whitespirit.

Kaldt vann tilsatt salmiakk.

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel.

NB! Etter flekkfjerning rengjøres med rengjøringsvann.

GENERELT

NB! Vinylgulv skades av benzen, toluen, aceton, cellulosestyner og ved jevnlig bruk av skurepulver. Ved varig kontakt med gummi kan vinylgulv misfarges. Ved langtidspåvirkning av varme over 27° C kan misfarging av gulvbelegg forekomme. Vinylgulv skades normalt ikke av white-spirit, rødsprit, parafin og kloroten.

BYGGRENGJØRING AV SKLIHEMMENDE GULV.

Byggrensjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 3,5 – 7,0. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, **SKAL DET KUN BRUKES MYK BØRSTE.**
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv.

NB! SKLIHEMMENDE GULV SKAL IKKE BEHANDLES MED POLISH ELLER ANDRE TYPER PLEIEMIDLER.

NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.