



PRODUKT

Kode	42086 / 42087 / 42088 / 42089 / 42090		
Dimensjoner	mm	2033 x 240 x 9	I følge EN 13329
Konstruksjon	Prosess	DPL	
	Kjernemateriale	HDF (tetthet 850-890 kg/m ³)	I følge EN 316
	Låsesystem	2-Lock system	Produsert under lisens av Välinge Innovation AB
	Kanter	Tech3S silikonkanter	
Garanti	År	25 år bolig & 10 års profesjonell Tarkettgaranti	

EGENSKAP	NORM	KRAV	TARKETT-VERDI
----------	------	------	---------------

Krav for klassifisering

Overflate slitestyrke	EN 13329 – Annex E	AC4	AC4
Trykkmotstand	EN 13329	IC2	IC2
Motstand mot flekker	EN 438-2 (Gruppe 1,2&3)	Gruppe 1&2: grad 5 - gruppe 3: ≥ grad 4	Gruppe 1&2: grad 5 - gruppe 3: ≥ grad 4
Motstand mot sigarettglør	EN 438-2	≥ grad 4	≥ grad 4
Effekten av møbelbein	EN 424	Ingen skade	Ingen skade
Trinsestol (myke hjul)	EN 425	Ingen endring i utseende eller skade	Ingen endring i utseende eller skade
Tykkelse svelling	EN 13329 – Annex G	≤ 18 %	≤ 18 %

Generelle krav

Tykkelse	EN 13329	Nominell tykkelse +/- 0,5 mm	9 mm; +/- 0,4 mm
Lengde	EN 13329	Nominell lengde +/- 0,5 mm	2033 mm; +/- 0,2 mm
Bredde	EN 13329	Nominell bredde +/- 0,1 mm	240 mm; +/- 0,1 mm
Rektangulærihet (q)	EN 13329	q maks ≤ 0,2 mm	≤ 0,1 mm
Flathet overflatesjikt (s)	EN 13329	s maks ≤ 0,3 mm/m	≤ 0,3 mm/m
Flathet bredde	EN 13329	Konkav ≤ 0,15% - Konveks ≤ 0,20%	Konkav ≤ 0,15% - Konveks ≤ 0,20%
Flathet lengde	EN 13329	Konkav ≤ 0,50 % - Konveks ≤ 1,00 %	Konkav ≤ 0,50 % - Konveks ≤ 1,00 %
Åpning mellom elementer (o)	EN 13329	o gj snitt ≤ 0,15 mm – o maks ≤ 0,20 mm	o gj snitt ≤ 0,15 mm – o maks ≤ 0,20 mm
Høydeforskjell mellom elementene (h)	EN 13329	h gj snitt ≤ 0,10 mm – h maks ≤ 0,15 mm	h gj snitt ≤ 0,10 mm – h maks ≤ 0,15 mm
Dimensjon variasjoner	EN 13329	≤ 0,9 mm	≤ 0,9 mm
Lysekthet	EN 13329	Blå ull skala – EN ISO 105 ≥ nivå 6 Grå skala – EN 20105 ≥ nivå 4	≥ nivå 6 ≥ nivå 5
Inntrykksmerker	EN 433	Ingen synlig påvirkning ≤ 0,01 mm	Ingen synlig påvirkning ≤ 0,01 mm
Overflate lyd	EN 13329	≥ 1,00 N/mm ²	≥ 1,60 N/mm ²

Bruk og sikkerhet

Brannklassifisering	EN 13501-1	min Cfl-s1	Cfl-s1
Utslipp av formaldehyd	EN 717-1	E1	E1
Sklihemmende: friksjon koeffisient	EN 14041 / EN 13983	≥ 0,30 – klasse DS	≥ 0,30 – klasse DS
Varmeledningsevne	DIN EN 12667	≤ 0,150 m ² K/W	≤ 0,150 m ² K/W

LOGISTIKK INFORMASJON

5 planker/eske	2,44 m ² /eske	20,00 kg/m ²	54 esker/pall	131,76 m ² /pall
----------------	---------------------------	-------------------------	---------------	-----------------------------



Vedlikeholds-
anvisning

Laminatgulv

September 2017



Laminatgulv

Ved å bruke Tarketts rengjøringsprodukter bevarer du gulvets kvalitet, og rengjør gulvet på en skånsom måte og holder gulvene rene og pene. Selv på steder der slitasjen er høy. Tenk på at det er smuss i kombinasjon med slitasje som avgjør hvordan gulvet føles og ser ut. Har du gulvvarme, husk at overflatetemperaturen aldri må overstige 27°C.

Daglig rengjøring

Generelt sett behøver et relativt rent laminatgulv bare å støvsuges, tørrmoppes eller feies. Ved grundigere rengjøring, fukttørkes gulvet med en godt oppvridd klut. Tillsett gjerne noen dråper av vårt rengjøringsmiddel Tarkett Bioclean eller lignende i vannet.

Husk å alltid fjerne flekker så fort du oppdager dem. Jo ferskere flekken er, desto lettere er den å få bort. Tørk over med vann etterpå.

Smussforebyggende tiltak

Stopp smussen ved ytterdøren med tilpassede avtørkningsmatter. Jo mer smuss du stoppar ved døren, desto mindre rengjøring er nødvendig i lokalene. Husk at grus riper og skader gulvet. Møbelknotter og beskyttelsesmatte under trinsehjul minsker risikoen for riper. Væske skal tørkes opp med en gang.

Flekkfjerning

Tarkett laminatgulv har høy flekkbestandighet. For beste resultat bør allikevel flekker fjernes når de er ferske. Når flekken er fjernet, skal gulvet fukttørkes med rent vann. Bruk en ren, godt oppvridd klut.

Flekk av	Tas bort med
Frukt, bær, saft, øl, vin, melk, krem, kaffe, te	Syntetisk rengjøringsmiddel utan ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean i lunkent vann
Sjokolade, fett, skokrem, gummi-hælmerker, olje, tjære, asfalt	White Spirit, sitrusrens
Fargebånd, fargestifter, blekk, tusj, lepestift	Rødsprit, sitrusrens
Urin, oppkast	Syntetisk rengjøringsmiddel utan ammoniak, f.eks. Tarkett Bioclean
Blod	Kaldt vann

Information

DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se

**Sett gjerne opp denne vedlikeholds-
anvisningen på innsiden av skapdøren!**



www.tarkett.no