


STANDARD PLUS tekniske data

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD/NORM	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
Type gulvbelegg	ISO 10581	Homogent vinylbelegg	Homogent vinylbelegg
Mengde bindemiddel	ISO 10581	Type II	Type II
CE sertifisert	EN 14041	Ja	Ja
Klassifisering	ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43	Offentlig: 32 Industri: 41

TEKNISK INFORMASJON	STANDARD/NORM	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
PUR		Ja - produksjonspur	Ja - produksjonspur
Total tykkelse	ISO 24346	2.0 mm	1.5 mm
Total vekt /m ²	ISO 23997	3300 g	2400 g
Leveres som	ISO 24341 Banevare (rull)	Ca. 23 lm x 200 cm Art. nr. 21003 ___3 sifret farge nummer	Ca. 25 lm x 200 cm Art. nr. 21004 ___3 sifret farge nummer
	ISO 24342 Flis (eske)	50 x 50 cm 24 flis / eske = 6.0 m ² Art. nr. 21006 ___3 sifret farge nummer	-
	Flis (eske)	61 x 61 cm 14 tiles / box = 5.21 m ² Art. nr. 21005 ___3 sifret farge nummer	-



Leveringsinformasjon



Overflatebehandling



Generell informasjon

TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD/NORM	Standard Plus 2.0 mm	Standard Plus 1.5 mm
Dimensjonsstabilitet	ISO 23999	≤ 0.40 % for rull ≤ 0.25 % for flise	≤ 0.40 %
Brannklassifisering	EN 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Pass
Maritimt bruk	IMO FTPC Part 5 and 2 IMO Res. A653	0575	-
Inntrykksmerker	ISO 24343-1	Required value: ≤ 0.10 mm Best measured value: 0.04 mm	Required value: ≤ 0.10 mm Best measured value: 0.04 mm
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet	Egnet
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV	< 2 kV
Totale VOC emisjoner	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn)	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn)
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C	Egnet - Maks. 27°C
Varmeledningsevne	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W	Ca. 0.01 m ² K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ nivå 6	≥ nivå 6
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	Good resistance	Good resistance
Bakterie resistens	ISO 846: Part C	Fremmer ikke bakterie vekst	Fremmer ikke bakterie vekst
Skliehemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893	R9 ≥ 0.3	R9 ≥ 0.3
Styrke sveiseskjøt	EN 684	Snitt verdi ≥ 240 N/50mm Individuell verdi: ≥ 180 N/50mm	Snitt verdi: ≥ 240 N/50mm Individuell verdi: ≥ 180 N/50mm
Farger		30 for rull - 10 for flis	12

Tarkett forbeholder seg retten til å oppdatere dette innhold ved endringer. (05/16).

CUSTOMS TARIFF: 482050000000



According to European Classification ISO 10874



According to European Classification ISO 10874



Tarkett's leggeanvisning og renhold-/vedlikeholdsanvisning skal følges. Se www.tarkett.no for mer informasjon eller kontakt Tarkett.

Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.	Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.	Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.	Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.	Standard Plus	NCS Nr.	Sveisetråd Nr.
479	S 2010-Y40R	1287 160	492	S 3020-R90B	1291 210	498	S 3500-N	1287 027	913	S 2010-Y30R	1287 098	919	S 2005-R90B	1291 603
482	S 5005-Y50R	1287 373	493	S 4030-R90B	1287 281	499	S 5500-N	1287 394	914	S 3010-Y40R	1287 597	920	S 5030-R80B	1287 594
483	S 2010-Y20R	1287 039	494	S 2502-G	1294 701	500	S 8500-N	1287 314	915	S 5010-Y50R	1287 380	921	S 4030-G30Y	1287 559
484	S 2020-Y20R	1287 438	495	S 4000-N	1294 071	910	S 2005-Y50R	1292 319	916	S 1050-Y10R	1287 596	922	S 2040-G60Y	1287 592
485	S 2030-Y20R	1287 439	496	S 7005-Y20R	1287 333	911	S 3005-Y50R	1287 291	917	S 1070-Y20R	1287 595	923	S 3010-G10Y	1287 450
488	S 3060-Y80R	1287 441	497	S 1500-N	1287 338	912	S 1005-Y30R	1287 334	918	S 5020-R50B	1287 593	924	S 2000-N	1287 446

■ **WESTERN EUROPE:** Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420 271 001 602 ■ Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +421 248 291 317 ■ South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East: Tel. +961 1 51 3363/4 ■ Israel: Tarkett International: Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 07 72 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 9 8410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310



www.professionals.tarkett.com

Vedlikeholds-
anvisning

Standard Plus

2017



VEDLIKEHOLDSANVISNING

STANDARD PLUS

Standard Plus er et homogent vinylgulv for offentlig miljø og SKAL vedlikeholdes med voks eller polish. Standard Plus leveres fra fabrikk med et PU sjikt som gir et godt grunnlag for videre overflatebehandling etter installasjon sammenlignet med helt ubehandlede produkter.

Dette sjiktet skal ikke sammenlignes med PUR forsterkede produkter, som f eks iQ serien.

Standard Plus skal installasjonsbehandles med voks- eller polishsystem avhengig av krav og installasjon sted. Følg alltid leverandørens instruksjoner for beste resultat.

Byggrensjøring

En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

Lett skittent gulv: Støvsug, feie eller fukt-mopp overflaten for å fjerne løs skitt og byggstøv. På større, åpne flater er en kombinasjonsmaskin med gul/rød pad det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel pH 7-9.

Svært skittent gulv: Fjern løs skitt og byggstøv. Skur deretter gulvet med en skuremaskin og rød pad.

Ved forekomst av mye byggstøv, bruk et rengjøringsmiddel med pH 5-7. Skyll med rent vann.

Behandling: Gulvet anbefales installasjonsbehandlet med voks- eller polishsystem avhengig av krav og virksomhet. Følg alltid leverandørens instruksjoner for beste resultat.

Smussforebyggende tiltak

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Stans skitten ved inngangsdøren ved å bruke et ordentlig tørkesystem i inngangspartiet.

Daglig renhold

Daglig rengjøring: Støvsuging. Tørr- eller fukt-mopping. Rengjøringskemikalier: I de tilfeller der fuktig rengjøring må utføres, bruk et nøytralt rengjøringsmiddel som er tilpasset det rengjøringsssystem som er valgt.

Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Maskinell rengjøring: På større åpne arealer anbefales en kombinasjonsmaskin. Bruk børste eller pad tilpasset aktuelt rengjøringsssystem.

Periodisk vedlikehold

Her kan man velge om man vil bruke et voks- eller polishsystem. Valget er avhengig av hvilke krav og forutsetninger man har. Det er veldig viktig å følge de instruksjoner respektive leverandører har utviklet for sine behandlingssystem. Intervall for det periodiske vedlikeholdet avhenger av trafikkintensitet, lokalets plassering i bygget, avtørkningssoner m.m.

Flekkjerning

Fjernes når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonklut i kombinasjon med egnet vaskemiddel. Etertørk med rent vann.

Viktig å vite

Byggstøv kan føre til glatte gulv hvis det ikke fjernes effektivt.

Renhold- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold installasjonssted. Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens. Voks/polishoverflater kan skades av visse typer rengjøringsmidler

Misfarging

Spesielt svart gummi, men også annet materiale med farge i kontakt med gulvbeleggets overflate kan forårsake misfarging som ikke kan fjernes. Eksempler kan være fargede hjul, stolknøtter og føtter under inventar og utstyr som har kontakt med gulvbelegget. For å unngå misfarging anbefales bruk av hjul, knøtter eller annet av lyst materiale. Der dette ikke er mulig, anbefales det å benytte underlagsmatter. Kjemiske produkter som for eksempel løsningsmidler, olje, hårfargingsmiddel og desinfiserende midler med farge kan gi permanente misfarging dersom dette ikke fjernes umiddelbart.

Stolbein, kontorstoler med hjul osv

Stolben og annen innredning skal være utstyrt med filtknøtter eller annet mykt materiale i lys farge for å unngå skader på gulvbelegget.

Knøtter og hjul skal regelmessig kontrolleres og skiftes ved behov.