

iD INSPIRATION 55-70

TEKNISKE DATA

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD/NORM	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Type gulvbelegg	EN ISO 10582	Heterogent kompakt gulvbelegg	Heterogent kompakt gulvbelegg
Klasse	EN ISO 10874	Domestic: 23 Offentlige miljø: 33 Industri: 42	Domestic: 23 Offentlige miljø: 34 Industri: 43
TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD/NORM	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Tykkelse total	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55	0,7
Vekt totalt	EN ISO 23997	4000 g/m ²	4000 g/m ²
Slitesjikt	EN ISO 10582	Type I	Type I
Dimensjoner	EN ISO 24342	Plank 16,66 x 100 cm, 22 planker/eske = 3,67 m ² 12,5 x 122 cm, 24 planker/eske = 3,66 m ² 20 x 122 cm, 15 planker/eske = 3,66 m ² 25 x 122 cm, 12 planker/eske = 3,66 m ² 25 x 150 cm, 10 planker/eske = 3,75 m ² Fliser 25 x 50 cm, 30 fliser/eske = 3,75 m ² 50 x 50 cm, 15 fliser/eske = 3,75 m ² 50 x 100 cm, 7 fliser/eske = 3,50 m ² 100 x 100 cm, 3 fliser/eske = 3 m ²	
Overflatebehandling (PUR)		Ja - TopCleanXP™	Ja - TopCleanXP™
Fasade kanter		Ja	Ja
TEKNISK INFORMASJON	STANDARD/NORM	iD Inspiration 55	iD Inspiration 70
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	≤ 0,10 %	≤ 0,10 %
Formstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤ 2 mm	≤ 2 mm
Brannklassifisering	EN 13501-1	B _f -s1 limt på treunderlag og betong	B _f -s1 limt på treunderlag og betong
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	≤ 0,05 mm	≤ 0,05 mm
Møbelben	EN 424	Ingen skade	Ingen skade
Trinsehjul	ISO 4918 - EN 425	Ingen skade	Ingen skade
Trinnlydsdemping	EN ISO 717-2	ΔL _w = 2 dB	ΔL _w = 2 dB
Reduksjon av romlyd	EN ISO 31-074	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)	Klasse C (L _{n,e,w} < 85 dB)
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,02 m ² K/W	0,02 m ² K/W
Lysfasthet	EN ISO 105-B02 (metode 3a)	≥ 6	≥ 6
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	Ingen påvirkning (0)	Ingen påvirkning (0)
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13893	R9 / R10 avhengig av overflate μ ≥ 0,30	R9 / R10 avhengig av overflate μ ≥ 0,30
Elektrostatisk oppladning	EN 1815 EN 1081	<2 kV på betong > 10 ⁹ Ohm	<2 kV på betong > 10 ⁹ Ohm
Spaltstyrke	EN ISO 24345	≥ 50N / 50mm	≥ 50N / 50mm
Gulvvarme		Egnet - maks 27 °C	Egnet - maks 27 °C

Overnevnte informasjon oppdateres jevnlig til fordel for ytterligere forbedringer (07/16).

Tarketts anvisninger i forhold til installasjon, rengjøring og vedlikehold bør følges.

Se vår hjemmeside for mer informasjon (www.tarkett.no)

CUSTOMS TARIFF : 482050000000F





Leveringsformat



Overflatebehandling



Generell informasjon



THE ULTIMATE FLOORING EXPERIENCE

Vedlikehold

iD Inspiration 55/70, iD Inspiration Click og iD Square

August 2017



Vedlikeholdsanvisning iD Inspiration 55/70 , iD Inspiration Click og iD Square

Heterogene polyuretanforesterkede vinylgulv for offentlig miljø. For å utnytte gulvets egenskaper maksimalt bør våte rengjøringsmetoder minimeres og erstattes med tørre eller fuktige metoder samt høy maskinutnyttelse. Dette sparer rengjøringspersonalet, gulvmaterialet og miljøet samtidig som det gir en bedre rengjøringskvalitet.

Byggrensjøring

En rengjøring av bygget gjøres alltid innen et nytt gulv tas i bruk. Under byggetiden skal gulvene alltid beskyttes med hard papp eller lignende.

Lett skittent gulv: Støvsug, feie eller fuktmopp overflaten for å fjerne løs skitt og byggstøv. På større, åpne flater er en kombinasjonsmaskin med pad eller hvit, alternativt oransje-grønn pad (type 3M) det mest effektive alternativet. Bruk et nøytralt rengjøringsmiddel pH 7-9. Ved behov tørrpoler med high-speed og oransjehvit eller hvit pad.

Svært skittent gulv: Fjern løs skitt og byggstøv. Skur deretter gulvet med singelskuremaskin og oransjegrønn, alternativt rød, pad. Ved forekomst av mye byggstøv, bruk et rengjøringsmiddel med pH 5-7. Skyll med rent vann. Tørrpoler med highspeed og oransje-hvit eller hvit pad.

Smussforebyggende tiltak

Skitt direkte fra gaten riper og skader gulvet og kommer hovedsaklig inn gjennom hovedinngangen. Stans skitten ved inngangsdøren ved å bruke et ordentlig tørkesystem ved inngangen.

Daglig rengjøring

Daglig rengjøring: Tørr- eller fuktmopping.

Rengjøringskjemikalier: I de tilfeller der våtrengjøring må utføres, bruk et nøytralt allrengjøringsmiddel. Viktig! Følg leverandørens doseringsanvisning.

Maskinell rengjøring: På større åpne arealer anbefales en kombiskuremaskin med pad. Benytt hvit eller oransjegrønn pad.

Periodisk vedlikehold

Tørrpolering er en effektiv metode for å gjenopprette sliteflater, gangveier, for å fjerne hæl- og friksjonsmerker med. Utføres direkte etter maskinell rengjøring. Tørrpolering minsker tils-mussing. Var nøye med å velge rett pad. Hvit eller oransje-hvit pad anbefales. Velg hastighet som anbefalt av leverandøren av paden. Ved lettere nedsmussing og flekker er sprayrengjøring med high speed, hvit eller oransje-hvit pad og vann/allrent et bra alternativ. Tilpass frekvensen etter slitasje og hvor skittent det er.

I alvorlige tilfeller av slitasje og nedsmussing må maskinell skrubbing gjøres:

Maskinskur med hvit til rød pad. Bruk allrent alternativt grovrent blandet med vann. Sug deretter umiddelbart opp smussvannet. Skyll med rent vann. Når gulvet er tørt skjer tørrpolering. OBS! Man bør ved våtrengjøring være oppmerksom på at vann som trenger ned i fugene, kan påvirke limfugens styrke.

Gulvet skal ikke behandles med polish eller voks.

Flekkfjerning

Flekker fjernes når flekkene er ferske. Bruk hvit/rød nylonduk i kombinasjon med egnet vaskemiddel, rødsprit eller sitrusrens. Etertørk med rent vann.

Generelle råd

- Vinylgulv skades av løsningsmidler
- Ved oljesøl, tørk opp umiddelbart da overflaten kan bli misfarget
- Svarte gummihjul og gummibeskyttelse kan misfarge gulvet
- Gulvbeskyttelse skal finnes på alle stolben
- Tenk på at lyse farger øker rengjøringsfrekvens



DANMARK
Tarkett A/S
Industrivej 2
2640 Hedehusene
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00
info.dk@tarkett.com
www.tarkett.dk

NORGE
Tarkett AS
Postboks 500 Brakerøya
3002 Drammen
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01
info.norway@tarkett.com
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND
Tarkett Oy
Lars Sonckin kaari 16
02600 Espoo
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090
info.fi@tarkett.com
www.tarkett.fi

SVERIGE
Tarkett AB
Box 4538
191 24 Sollentuna
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83
info.se@tarkett.com
www.tarkett.se