

iQ GRANIT SD Tekniske data

SERTIFISERING OG KLASSIFISERING	STANDARD	iQ Granit SD
Type gulvbelegg	ISO 10581	Permanent statisk dissipativt presset homogent gulvbelegg
Bindemiddelinhold	ISO 10581	Type I
CE sertifisert	EN 14041	Ja
Klassifisering	ISO 10874	Offentlig: 34 Industri: 43

TEKNISK INFORMASJON	STANDARD	iQ Granit SD
Slitesjikt tykkelse	ISO 24340	2.0 mm
iQ PUR		Ja
Total tykkelse	ISO 24346	2.0 mm
Total vekt/m ²	ISO 23997	2950 g
Leveringsform	ISO 24341	Ca. 23 lm x 200 cm
	Banevare (rull)	art. nr. 3096 _ _ _ 3 sifret fargenummer
	ISO 24342	
	Fliser (eske)	61 x 61 cm 14 fliser/eske = 5.21 m ² art. no. 3097 _ _ _ 3 sifret fargenummer


TEKNISKE EGENSKAPER	STANDARD	iQ Granit SD
Dimensjonstabilitet	ISO 23999	≤ 0.40% for ruller ≤ 0.25% for fliser
Brannklassifisering	EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2	Klasse B _{fl} s1 ≥ 8 kW/m ² Godkjent
Inntrykksmerker	ISO 24343-1	Beste målte verdi: 0.02 mm Krav: ≤ 0.10 mm
Trinsehjul	ISO 4918	Egnet
Elektrostatisk oppladning	EN 1815	< 2 kV
Elektrisk isolasjon	VDE 0100, Part 600	R ₁ ≤ 5 x 10 ⁴ Ohms
Elektrisk motstand	ESD-approval SP-method 2472 EN 1081	R ≤ 10 ⁹ Ohms R ₁ ≤ 10 ⁸ Ohms R ₂ ≤ 10 ⁸ Ohms R ≤ 10 ⁸ Ohms
	EN/IEC 61340-4-1 / 100 V EN/IEC 61340-4-5	-
Rent rom test	ASTM F24 F51	Klasse A
Fjerning av forurensing	ISO 8690	God
Total VOC emisjoner	AgBB/DIBt	≤ 10 µg/m ³ (etter 28 døgn)
Gulvvarme		Egnet - maks. 27°C
Varmeledningsevne	EN 12667	Ca. 0.01 m ² K/W
Lysekthet	EN ISO 105-B02	≥ Nivå 7
Kjemikaliebestandighet	ISO 26987	God bestandighet
Bakterie bestandighet	ISO 846:Part C	Fremmer ikke bakterie vekst
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130 EN 13896	R9 ≥ 0.3
Styrke sveiseskjøt	EN 684	Snittverdi: ≥ 240 N/50 mm Individuell verdi: ≥ 180 N/50 mm
Farger		14

Tarkett forbeholder seg retten til å oppdatere dette innhold ved endringer. (09/15).


CUSTOMS TARIFF: 482050000000F

Tarkett's leggeanvisning og renhold-/vedlikeholdsanvisning skal følges. Se www.tarkett.no for mer informasjon.

iQ Granit SD	NCS N°	Sveistråd	iQ Granit SD	NCS N°	Sveistråd	iQ Granit SD	NCS N°	Sveistråd	iQ Granit SD	NCS N°	Sveistråd
710	S 1500-N	1287 411	714	S 2005-Y40R	1287 415	719	S 1502-Y50R	1287 256	724	S 4020-G50Y	1287 499
711	S 2502-B	1287 412	715	S 1020-Y30R	1287 416	721	S 2030-Y30R	1287 431	726	S 6502-B	1287 394
712	S 4502-B	1287 413	716	S 2020-Y30R	1287 417	722	S 4005-Y50R	1287 379			
713	S 7502-B	1287 414	718	S 2020-R90B	1287 419	723	S 7005-Y80R	1287 456			



Leveringsinformasjon



Generell informasjon



According to European Classification ISO 10874 - EN 685



WESTERN EUROPE: Austria: Tarkett Holding GmbH, Niederlassung Wien - Tel. +43 1 47 88 062 ■ Belgium: Tarkett France Belux - Tel. +32 16 35 98 80 ■ Denmark: Tarkett A/S - Tel. +45 43 90 60 11 ■ Finland: Tarkett Oy - Tel. +358 9 4257 9000 ■ France: Tarkett SAS - Tel. +33 1 41 20 42 49 ■ Germany: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt - Tel. +49 62 33 810 ■ Greece: Tarkett Monoprosopi Ltd - Tel. +30 210 6745 340 ■ Italy: Tarkett S.p.A. - Tel. +39 0744 7551 ■ Luxembourg: Tarkett GDL SA - Tel. +352 949 211 8804 ■ Netherlands: Tarkett Holding GmbH, Vestiging Nederland - Tel. +31 416 685 491 ■ Norway: Tarkett AS - Tel. +47 32 20 92 00 ■ Portugal: Tarkett SA - Tel. +351 21 427 64 20 ■ Spain: Tarkett Floors S.L. - Tel. +34 91 358 00 35 ■ Sweden: Tarkett Sverige AB - Tel. +46 771 25 19 00 ■ Switzerland: Tarkett Holding GmbH, Bereich Objekt Schweiz - Tel. +41 043 233 79 24 ■ Turkey: Tarkett Aspen - Tel. +90 212 213 65 80 ■ United Kingdom: Tarkett Ltd - Tel. +44 (0) 1622 854 040 ■ **EASTERN EUROPE:** Baltic Countries: Tarkett Baltics - Tel. +370 37 262 220 ■ Czech Republic: Tarkett France SAS, org. slozka - Tel. +420-271 001 602 ■ Hungary: Tarkett France SAS - Tel. +36 1 437 8150 ■ Poland: Tarkett Polska Sp. z o.o. - Tel. +48 22 16 09 231 ■ Russian Federation: ZAO Tarkett RUS - Tel. +7 495 775 3737 ■ Slovakia: Tarkett France SAS, org. zlozka - Tel. +421 248 291 317 ■ South East Europe: Tarkett Trade d.o.o. - Tel. +381 21 7557 649 (44) 569 12 21 ■ Ukraine: Tarkett UA - Tel. +38 (0) 44 569 12 21 ■ **ASIA AND OCEANIA:** Australia: Tarkett Australia Pty Ltd - Tel. +61 2 88 53 12 00 ■ China: Tarkett Floor Covering (Shanghai) Co. Ltd. - Tel. +86 (21) 60 95 68 38 ext 841 ■ North East Asia: Tarkett Hong Kong Limited - Tel. +852 2511 8716 ■ India: Tarkett France (India Branch) - Tel. +91 11 4352 4073 ■ South East Asia: Tarkett Flooring Singapore Pte. Ltd. - Tel. +65 6346 1585 ■ **AFRICA:** Tarkett International - Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **MIDDLE EAST:** Tarkett Middle East - Tel. +961 1 51 3363/4 ■ **ISRAEL:** Tarkett International - Tel. +33 1 41 20 41 01 ■ **NORTH AMERICA:** USA: Tarkett Inc. - Tel. +1 713 869 5811 / Johnsonite - Tel. +1 440 543 8916 ■ Canada: Tarkett Inc. - Tel. +1 450 293 173 ■ **LATIN AMERICA:** Brazil: Tarkett - Tel. 55 12 3954 7108 ■ Argentina - Chile - Uruguay: Tarkett Latam Mercosur - Tel. +54 11 47 08 0772 / +54 9 11 44 46 88 82 ■ Bolivia - Colombia - Ecuador - Panama - Paraguay - Peru - Trinidad and Tobago - Venezuela: Tarkett - Tel. +55 11 95410 9310 / +55 11 95494 0069 ■ Mexico / Central America: Tarkett Latam Mexico - Tel. +55 11 98410 9310

Vedlikeholds-
anvisning

iQ Granit S D

2017



BYGGRENGJØRING AV AVLEDENDE VINYLGULV

Byggrenngjøring skal utføres når håndverkerne er ferdig med de respektive arbeider i bygget. Arbeidene anbefales utført av profesjonelt rengjøringspersonale, for å oppnå et optimalt resultat. Stans smusset ved inngangen. Solide avtørkingssoner forenkler og reduserer vedlikeholdet. Beskytt gulvet i byggeperioden. Det forenkler byggrenngjøringen, og risikoen for skader på gulvmaterialet reduseres.

Tarkett vil generelt anbefale følgende arbeidsomfang:

1. Dekkpapir/-plast fjernes.
2. Støvsug med industristøvsuger.
3. Rengjøringsvann tilsettes nøytralt rengjøringsmiddel, pH 7,0 - 8,5. Oljeholdig smuss fjernes med tilsetning av fettløsende rengjøringsmiddel i vannet. Sterkt tilsmussede gulv kan rengjøres med grovrengjøringsmiddel tilsatt vannet. Benyttes skuremaskin for å løsne smuss, brukes rød eller hvit pad.
4. Rengjøringsvann legges ut med lavtrykkssprøyte på små arealer, 10 - 15 m². Rengjør med mopper som skiftes ofte!
5. Etter gjennomført rengjøring skylles gulvene med rent vann 1 - 2 ganger.

NB! Det er viktig å skylle for å få bort fint smuss, slik som sementstøv og gipsplatestøv. Denne type smuss i kombinasjon med rester av rengjøringsmiddel, vil kunne gi en overflate som blir vanskelig å behandle, dersom en velger bruk av spraypolering eller polish.

Gulvene er nå klare til førstegangsbehandling. Behandling av gulvene bør utføres av byggets faste rengjøringspersonale eller innleid rengjøringsbyrå. Se rengjøringsanvisning for det enkelte produkt.

1. Tørrpolering med highspeed påsatt rød- eller naturpad.

NB! Rengjøringsmiddel skal doseres etter middelleverandørens anvisning.

RENGJØRINGSANVISNING


iQ TORO SC

iQ TORO SC er et 2,0 mm homogent vinylbelegg med PUR forsterket overflate, konstruert for å kunne legges i sykehus, spesiallaboratorier o.l. Belegget leveres også i fliser (61 x 61 cm).

DAGLIG RENGJØRING

Daglig rengjøring utføres med fuktige eller tørre mopper.

Ved bruk av rengjøringsvann tilsettes dette et nøytralt rengjøringsmiddel med pH 7,0 - 8,5.



MASKINELL RENGJØRING

Ved bruk av combimaskin på større arealer, skal det brukes myk børste eller rød/hvit/beige nylonpads.

Tørropolering med highspeed kombinert med sprayrens.



PERIODISK BEHANDLING

NB! iQ TORO SC SKAL IKKE POLISHBEHANDLES. VELGES POLISHBEHANDLING, MÅ DET FRA MIDDELLEVERANDØREN KUNNE DOKUMENTERES AT POLISHEN IKKE ENDRER BELEGGETS EGENSKAPER.



Belegget kan tørropoleres med highspeed maskin påsatt hvit/beige nylonpads.

FLEKKFJERNING

Type

Frukt, bær, saft, melk, fløte, brus, øl, og vin.
Fargebånd, carbonpapir, kulepenn, tusj, leppestift.
Sjokolade, kaffe, te, asfalt, fett, olje, hælmerker og skokrem.
Blod.
Urin, oppkast og ekskrementer.
Rust.

NB! Etter fjerning av flekker med anbefalt middel, skal det rengjøres med rengjøringsvann.



Middel

Vann tilsatt nøytralt rengjøringsmiddel eller salmiakk.
Rødsprit.
Syntetisk rengjøringsmiddel eller whitespirit. Grønn nylonrondell kan benyttes.
Kaldt vann tilsatt salmiakk.
Vann tilsatt syntetisk rengjøringsmiddel.
Syntetisk rengjøringsmiddel og oksalsyre.

INNGANGSPARTIER

Smuss kan stoppes i inngangspartiet ved bruk av effektive avtøringsmatter.

GENERELT

NB! Vinylgulv kan skades av benzen, toluen, aceton, trikloretylen, cellulosestoffer, oljevoks og skurepulver. Vogner med gummihjul kan ved lengre "parkering" på samme sted sette flekker på belegget (migrasjon).

BYGGRENGJØRING, SE EGEN ANVISNING.