

Skötsel &  
underhåll

Evolay

September 2014



## Evolay

Evolay är ett heterogent polyuretanförstärkt plastgolv för offentlig miljö. För att utnyttja golvens egenskaper maximalt bör våta städmetoder minimeras och ersättas med torra eller fuktiga metoder.

Detta sparar lokalvårdarna, golvmaterialet och miljön samtidigt som det ger en bättre städskvalitet.

### Byggstädning

En byggstädning görs alltid innan ett nytt golv tas i bruk. Under byggtiden skall golven alltid skyddas med hårdpapp eller liknande.

Lätt smutsade golv: Dammsug, sopa eller fuktmoppa ytan för att avlägsna lös smuts och byggdamm. På större, fria ytor är en kombimaskin eller kombinationsmaskin med borste eller vit alternativt orange-grön rondell (typ 3M) det effektivaste alternativet. Använd ett neutralt allrent pH 7-9. Vid behov torrpolera med high-speed och orange-vit eller vit rondell.

Hårt smutsade golv: Avlägsna lös smuts och byggdamm. Skura därefter golven med singelskurmaskin och orange-grön alternativt röd rondell. Vid förekomst av mycket byggdamm, använd ett rengöringsmedel med pH 5-7. Skölj med rent vatten. Torrpolera med high-speed och orange-vit eller vit rondell.

### Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid entrén, 85 % av smutsen kommer in den vägen. Det finns effektiva avtorkningssystem.

### Daglig städning

Daglig rengöring: Dammsugning. Fuktmoppa med moppgarn alt. våtmoppning.

Städkemikalier: I de fall våtstädning måste utföras, använd ett neutralt allrengöringsmedel. Viktigt! Följ doseringsanvisningen.

Maskinell rengöring: På större, fria ytor rekommenderas en kombimaskin eller kombinationsmaskin med borste eller vit alternativt orange-grön rondell för bästa resultat.

## Periodiskt underhåll

Torrpolering är en effektiv metod att återställa slitageytor, gångstråk, avlägsna klack- och friktionsmärken. Utförs lämpligen direkt efter maskinell rengöring. Torrpolering minskar återsmutsning. Var noga med att välja rätt rondell. Vit eller orange-vit rondell rekommenderas. Använd av rondelltillverkaren rekommenderad varvhastighet.

Vid lättare nedsmutsning och fläckar är sprayrengöring med highspeed, vit eller orange-vit rondell och vatten/allrent ett bra alternativ. Anpassa frekvensen efter slitage och nedsmutsning.

I svåra fall av slitage och nedsmutsning måste maskinell uppskurning göras:

Blötlägg golvytan. Låt rengöringslösningen (vatten och grovrent) få verka några minuter. Skura med maskin och vit till röd rondell. Sug sedan omedelbart upp smutsvattnet. Skölj med rent vatten. När golvet är torrt sker torrpolering.

Golven skall inte polish- eller vaxbehandlas.

### Fläckborttagning

Åtgärda när fläckarna är färska. Använd vit/gul nylonduk i kombination med allrent, T-röd eller tvättnafta. Eftertorka med rent vatten.

### Allmänna råd

- Plastgolv skadas av lösningsmedel
- Vid spill av olja, torka upp omedelbart då ytan kan bli missfärgad.
- Svarta gummihjul och gummitassar kan missfärga golven.
- Golvskydd skall finnas på alla stolsben.
- Tänk på att ljusa färger ökar städinsatsen.
- Använd rengöringsmedel av kända fabrikat och följ leverantörens doserings- och hanteringsanvisningar.
- Undvik att tejpa på skyddstäckningen direkt mot golvet. Klistret på tejpens kan påverka golvet negativt och vissa klistertyper är mycket svåra att avlägsna. Rådgör med tejpleverantören vid tveksamma fall.

## Information

DANMARK  
Tarkett A/S  
Industrivej 2  
2640 Hedehusene  
Tel : 43 90 60 11 - Fax : 43 90 37 00  
info.dk@tarkett.com  
www.tarkett.dk

NORGE  
Tarkett AS  
Postboks 500, Brakerøya  
3002 Drammen  
Tel : 32 20 92 00 - Fax : 32 20 92 01  
info.norway@tarkett.com  
www.tarkett.no

SUOMI/FINLAND  
Tarkett Oy  
Lars Sonckin kaari 16  
02600 Espoo  
Puh. : (09) 4257 9000 - Fax : (09) 4257 9090  
info.fi@tarkett.com  
www.tarkett.fi

SVERIGE  
Tarkett AB  
Box 4538  
191 24 Sollentuna  
Tel : 0771-25 19 00 - Fax : 08-96 62 83  
info.se@tarkett.com  
www.tarkett.se



www.tarkett.com