

## ГОМОГЕННЫЕ ПВХ ПОКРЫТИЯ



### ТРАНСПОРТИРОВКА ГОМОГЕННЫХ ПВХ ПОКРЫТИЙ TARKETT

- Транспортировка однородных ПВХ покрытий может осуществляться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах или универсальных контейнерах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
- При транспортировке рулонов однородных ПВХ покрытий на автомобиле рулоны укладываются горизонтально, не более пяти рядов по высоте.
- Не допускается укладывать рулоны однородных ПВХ покрытий на неровное основание транспортного средства.
- Особую осторожность следует соблюдать при погрузо-разгрузочных работах и транспортировке однородных ПВХ покрытий при температуре ниже плюс 5°C, ввиду возможного появления деформаций любого типа.
- При транспортировке не допускается бросать, деформировать рулоны однородных ПВХ покрытий и подвергать их воздействию атмосферных осадков.
- Не допускается порулонная перевозка рулонов однородных ПВХ покрытий погрузчиками с длиной вилы менее 1,5 метров.
- Отрезки однородных ПВХ покрытий следует транспортировать в рулонах.
- Не допускается перегиб рулонов однородных ПВХ покрытий на 90 и 180 градусов и складывание полотна в несколько слоев с перегибом на 180 градусов.
- При перевозке однородных ПВХ покрытий транспортом потребителя за сохранность продукции отвечает потребитель.

### ХРАНЕНИЕ ГОМОГЕННЫХ ПВХ ПОКРЫТИЙ TARKETT

- Рулоны однородных ПВХ покрытий необходимо хранить в сухом закрытом помещении при температуре не ниже плюс 15°C, на расстоянии не менее 1 м от обогревательных приборов, в горизонтальном положении в один ряд по высоте на стеллажах с ровной поверхностью, очищенной от песка и мусора.
- Не допускается хранение однородных ПВХ покрытий на стороне, маркированной желтой Т-образной этикеткой.
- Однородные ПВХ покрытия до момента укладки должны храниться в упаковке изготовителя для обеспечения сохранности готовой продукции при хранении. Не допускается хранить однородные ПВХ покрытия совместно с органическими растворителями и веществами, их содержащими.
- Не допускается перегиб рулонов однородного ПВХ покрытия на 90 и 180 градусов и складывание полотна в несколько слоев с перегибом на 180 градусов.

### РАСПАКОВКА ГОМОГЕННЫХ ПВХ ПОКРЫТИЙ TARKETT

Распаковка рулонов однородных ПВХ покрытий после доставки на объект должна осуществляться с учетом температурных условий его транспортировки:

- при температуре транспортировки ниже 0°C рулоны выдерживаются не менее 48 часов перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°C;
- при температуре транспортировки от 0°C до плюс 15°C рулоны выдерживаются не менее 24 ч перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°C;
- при температуре транспортировки напольного покрытия от 15°C и выше рулоны не требуют выдержки по времени перед распаковкой в помещении с температурой не ниже плюс 15°C.